

# PRÜFZEUGNIS

## PZ-Hoch-161385

### zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

<b>Antragsteller</b>	<b>Heytex Bramsche GmbH</b> Heywinkelstraße 1 D-49565 Bramsche
<b>Art des Prüfmaterials</b>	PVC beschichtetes Polyestergewebe 1. Farbe: weiß / weiß 2. Farbe: weiß / blau
<b>Bezeichnung des Prüfmaterials</b>	„Artikel H6803 Digitex Soft Plus“ und „Artikel H6803 Digitex Soft Plus Blueback“
<b>Probenahme</b>	durch den Antragsteller
<b>Inhalt des Antrags</b>	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse <b>B1</b> "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
<b>Geltungsdauer des Prüfzeugnisses</b>	31.11.2021
<b>Ergebnis</b>	<b>Die geprüften Produkte erfüllen freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).</b>



Das Prüfzeugnis umfasst 5 Seiten und 6 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

**1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand**

**PN 24664: „Artikel H6803 Digitex Soft Plus Blueback“ Farbe: weiß / blau**

PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Seite A: weiß / Seite B: blau, etwas glänzend

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke  $\approx 0,32$  mm      Flächengewicht  $\approx 361$  g/m<sup>2</sup>

**PN 24665: „Artikel H6803 Digitex Soft Plus“ Farbe: weiß / weiß**

PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Seite A: weiß, matt / Seite B: weiß, etwas glänzend

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke  $\approx 0,34$  mm      Flächengewicht  $\approx 358$  g/m<sup>2</sup>

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

**2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben**

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

**3. Probenanordnung -freihängend-**

#8615:	Beflammung der Seite A in Kettrichtung	PN 24664
#8616:	Beflammung der Seite B in Kettrichtung	PN 24664
#8617:	Beflammung der Seite A in Schussrichtung	PN 24664
#8618:	Beflammung der Seite A in Kettrichtung	PN 24665

**4. Prüfdatum**

KW 51 in 2016



**5. Versuchsergebnisse** Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#8615	#8616	#8617	#8618	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Kette	---	
	<u>Probeneingangsnummer</u>	PN 24664			PN 24665	---	
1	<u>Nr. Probenanordnung</u> gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	1	---	
2	<u>Maximale Flammenhöhe über</u> Probenunterkante	80	70	70	70	---	cm
3	<u>Zeitpunkt</u> <sup>1)</sup>	0:24	0:15	0:09	0:16	---	min:s
4	<u>Durchschmelzen / Durchbrennen</u> <u>Zeitpunkt</u> <sup>1)</sup>	0:05	0:04	0:05	0:05	---	min:s
5	<u>Feststellungen a. d. Probenrückseite</u> Flammen/Glimmen	---	---	---	---	---	min:s
6	<u>Zeitpunkt</u> <sup>1)</sup> Verfärbungen	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
7	<u>Zeitpunkt</u> <sup>1)</sup> <u>Brennendes Abtropfen</u> Beginn <sup>1)</sup>	./.	X 0:13	./.	./.	./.	min:s
8	<u>Umfang</u> vereinzelt abtropfendes Probenmaterial <sup>2)</sup>	---	X				
9	stetig abtropfendes Probenmaterial <sup>2)</sup>	---	---				
10	<u>Brennend abfallende Probenteile</u> Beginn <sup>1)</sup>	./.	./.				min:s
11	<u>Umfang</u> vereinzelt abfallende Probenteile <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	
12	stetig abfallende Probenteile <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem</u> <u>Siebboden (max.)</u>	./.	0:02	./.	./.	./.	min:s
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme</u> <u>durch abtropfendes/abfallendes Material:</u> <u>Zeitpunkt</u> <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u> Ende des Brandgeschehens an den Proben <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
16	<u>Zeitpunkt d. ggf. erfolgten</u> <u>Versuchsabbruchs</u> <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u> Dauer <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
18	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	
19	Probenvorderseite <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	
20	Probenrückseite <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	
21	Flammenlänge	---	---	---	---	---	cm
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u> Dauer <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
23		---	---	---	---	---	

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#8615	#8616	#8617	#8618	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Kette	---	
24	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	
25	Ort des Auftretens	---	---	---	---	---	
26	Untere Probenhälfte <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	
27	Obere Probenhälfte <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	
	Probenvorderseite <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	
	Probenrückseite <sup>2)</sup>	---	---	---	---	---	
28	Rauchdichte $\leq 400$ % * min	36	43	24	29	---	% * min
29	$> 400$ % * min <sup>4)</sup>	---	---	---	---	---	% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	4	---	
31	Restlängen: Einzelwerte <sup>3)</sup>						
	Probe 1	57	44	55	48	---	cm
	Probe 2	23	47	59	44	---	cm
	Probe 3	52	42	59	37	---	cm
	Probe 4	48	56	57	53	---	cm
32	Mittelwert Einzelversuch <sup>3)</sup>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	---	cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	4	---	
34	Rauchgastemperatur Maximum des Mittelwertes	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	---	°C
35	Zeitpunkt <sup>1)</sup>	09:08	10:00	09:57	09:42	---	min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	4	---	
37	Bemerkungen: keine						

- 1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn  
2) Zutreffendes angekreuzt

- 3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.  
4) sehr starke Rauchentwicklung



**6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung**

Aufgrund der Restlängen von größer 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren Prüfungen im Brandschacht verzichtet.

**7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten**

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#8615	#8616	#8617	#8618	---	
Beflam-mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Kette	---	
	<u>Probeneingangsnummer</u>	PN 24664			PN 24665	---	
1	Mittlere Restlänge	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	---	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	---	°C
3	Rauchdichte	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	---	%min
4	Bemerkungen: -keine-						

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 5 und 6).

**8. Besondere Hinweise**

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
- Dieses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
  - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
  - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

**9. Geltungsdauer**

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 21.12.2016

Sachbearbeiter:


  
(Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hammer)



Leiter der Prüfstelle:


  
(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

**Brandschachtprüfung #8615**




**Messdaten**

#8615, HEYTEX, "H6803 Digitex Soft...", PN24664  
 Restlänge: 45cm, max. Rauchtemp.: 116°C, Rauch-Int.: 36%/min




**Brandschachtprüfung #8616**




**Messdaten**

#8616, HEYTEX, "H6803 Digitex Soft...", PN24664  
Restlänge: 47cm, max. Rauchtemp.: 118°C, Rauch-Int.: 43%min




**Brandschachtprüfung #8617**




**Messdaten**

#8617, HEYTEX, "H6803 Digitex Soft...", PN24664  
Restlänge: 58cm, max. Rauchtemp.: 119°C, Rauch-Int.: 24%/min




**Brandschachtprüfung #8618**



**Messdaten**

#8618, HEYTEX, "H6803 Digitex Soft...", PN24665  
Restlänge: 46cm, max. Rauchtemp.: 116°C, Rauch-Int.: 29%/min



**Prüfung auf Normalentflammbarkeit  
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102**

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2
2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**  
Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.  
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3. **Probenanordnung**
  - freihängend
  - Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Kett- und Schussrichtung
4. **Prüfdatum** KW 51 in 2016
5. **Versuchsergebnisse**

PN 24664: Beflammung der Seite A in Schuss	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung <sup>1)</sup>	1	1	1	1	1	--	3	--	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke <sup>1)2)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	12	11	12	12	11	--	9	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	14	12	10	6	10	--	13	--	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen <sup>1)</sup>	15	14	14	8	14	--	15	--	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens <sup>1)</sup>	16	16	18	15	16	--	16	--	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr stark						sehr stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2cm H 12cm.													

PN 24664: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung <sup>1)</sup>	1	1	1	--	--	--	3	3	3	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke <sup>1)2)</sup>	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	10	10	11	--	--	--	10	8	9	--	--	--	cm
Zeitpunkt	10	10	11	--	--	--	10	12	13	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen <sup>1)</sup>	15	13	12	--	--	--	15	15	15	--	--	--	./.
Ende des Glimmens <sup>1)</sup>	17	16	17	--	--	--	16	16	16	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr stark						sehr stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2cm H 12cm.													

<sup>1)</sup>Zeitangaben ab Versuchsbeginn

<sup>2)</sup> innerhalb 20 Sekunden

-/ kein Auftreten des Ereignisses

-- keine Angabe

PN 24665: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						DIE
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung <sup>1)</sup>	1	1	1	1	--	--	3	3	3	3	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke <sup>1)2)</sup>	./.	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	./.	--	--	s
max. Flammenhöhe	9	10	11	11	--	--	9	9	9	8	--	--	cm
Zeitpunkt	8	13	13	12	--	--	12	12	12	12	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen <sup>1)</sup>	15	14	14	13	--	--	15	15	17	15	--	--	./.
Ende des Glimmens <sup>1)</sup>	18	16	17	17	--	--	16	17	18	16	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	./.	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr stark						sehr stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s <sup>1)</sup>	./.	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	./.	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 4cm H 12cm.													

<sup>1)</sup>Zeitangaben ab Versuchsbeginn

-/- kein Auftreten des Ereignisses

<sup>2)</sup> innerhalb 20 Sekunden

-- keine Angabe

6. Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung -keine-

7. Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens

Das geprüfte Produkt gilt als nicht brennend abtropfend/abfallend.

