

MACal® 9800 HT CAST

PRODUKTBESCHREIBUNG

MACal 9800 HT CAST ist eine polymer- stabilisierte, gegossene Weich-PVC-Folie, beschichtet mit einem permanent haftenden High-Tack-Klebstoff mit ausgezeichnete Dimensionsstabilität.

MACal 9800 HT CAST lässt sich schneiden, schnell entgittern und ermöglicht das sichere Verkleben auf schwierigen Untergründen.

Obermaterial: Polymer-stabilisiertes, gegossenes Vinyl, 66 µm dick, Kadmium-frei.

Klebstoff: Transparenter, permanenter High-Tack Acrylat-Klebstoff auf Lösemittelbasis mit sehr hoher Klebkraft.

Trägermaterial:

Stabiles weißes Kraftpapier, 135g/m², mit grau bedruckter Rückseite.

Bei weißem Vinyl ist das Trägerpapier mit einem blauen Silikon beschichtet, um den Kontrast zur Folie zu verstärken.

Hinweis: Der blaue Kontrastliner ermöglicht das einfache Entgittern und erhöht so die Produktivität..

TYPISCHE ANWENDUNGEN

MACal 9800 HT CAST wurde für langfristige Beschriftungen im Innen- und Außenbereich (POS, Wandschilder...), auf rauen oder leicht porösen Oberflächen, wie matt gestrichenen Wänden, MDF, usw., entwickelt MACal 9800 HT CAST schmiegt sich Wölbungen, Nieten und leichten Sicken besonders gut an.

FARBANMISCHUNG (COLOR MATCHING)

Für die MACal 9800 Cast besteht die Möglichkeit, spezifische Farben nach Kundenvorgaben anzumische

VERARBEITUNG

Computerschnitt

Sauberer, schnelles und problemloses Schneiden auf den meisten Plottern. Auf eine korrekte Einstellung der Schnitttiefe muss geachtet werden. Wird zu tief geschnitten, kann das Abdeckpapier einreißen was zu Problemen in der Weiterverarbeitung führt.

VERKLEBUNG

Für die Verklebung von Folien mit matter Oberfläche empfehlen wir ein High Tack Application Tape um einen problemlosen Transfer aller Buchstaben zu gewährleisten.

Für den Transfer der zugeschnittenen Folie auf das Application-Tape löst man grundsätzlich das Trägermaterial von der selbstklebenden Folie (d.h. mit der PVC-Seite nach unten auf der Arbeitsfläche).

MACal 9800 HT CAST wird auf gewölbten Flächen trocken verklebt. Auf ebenen Oberflächen kommt auch eine Nassverklebung in Frage.

KANTENVERSIEGELUNG

Das Versiegeln der Kanten wird empfohlen, wenn die Folie mit scharfen Reinigungsmitteln oder Chemikalien Spritzern in Kontakt kommen kann.

WICHTIGER HINWEIS

Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sorgfältig von Staub, Fett und jeglichen Verschmutzungen gereinigt werden. Der Endnutzer muss vor der Verwendung grundsätzlich prüfen, ob die jeweiligen Farben und Lacke mit der Folie kompatibel sind.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von +15 bis +25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Normalwerte Test methode

Dicke		
Folie und Klebstoff (µm)	95	DIN ISO 527-3
Obermaterial, 23° C		
Zugfestigkeit (N/15mm)	> 24	DIN ISO 527-3
Bruchdehnung (%)	150	DIN ISO 527-3
Ausgenommen Farbanmischungen		

Klebstoff, 23° C (N/25 mm)		
Schälfestigkeit 180° auf rostfreiem Stahl glänzend		
- 20 Minuten	19	FTM1
- 24 Stunde	25	FTM1
- 1 Woche	27	FTM1
Dimensionsstabilität		
Schrumpf (1 Woche bei 70° C auf Aluminium)	Max. 0.5 mm	FTM14
Temperaturbereich		
Verklebung(°C)	+ 8°C	
Endanwendung (°C)	- 40°C to + 90°C	
BESTÄNDIGKEIT GEGEN LOSUNGSMITTEL UND CHEMIKALIEN		
Beständig gegen die meisten :	Öle und Fette, Benzin, fetthaltige Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien.	

ERWARTETE HALTBARKEIT

Central Europe Zone 1

Schwarz & weiß	10 Jahre	ISO 4892-2.
----------------	----------	-------------

Hinweis: Ist die Folie extremen Temperaturen und/oder besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt, wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in großer Höhe sowie für horizontal und nach Süden verklebte Folien.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.