

**FX750 Digiflex  
Subliblock Thin Matt**

Öko-Tex Standard 100, Klasse I zertifiziert

Hochwertige, sublimationsresistente PU-Flexfolie, 110µm mit Polyesterträger, nicht rückklebend.

Der FX750 bietet eine ausgezeichnete Farbhftung und eine hohe Deckkraft mit Sublimationssperrschicht.

Hinweise	Angaben
Bedruckbar mit:	Solvent, Eco Solvent und Latexdruck
Geeignet für:	Resublimierende Polyester-Materialien
Verarbeitungshinweise:	 135° C  15 sek.  Mittlerer Druck (2,5 bar)  Übertragungsmaterial nach Verpressung heiß abziehen Empfehlung: DIGITAPE 200  Überprüfen Sie, ob die Flexfolie fest am Textil verankert ist (Fingernagelprobe). Die bedruckte Folie muss ausreichend trocknen!
Wasch- & Pflegehinweise:	 maximal 40°C, Textil auf links gewendet, nur Color- und Feinwaschmittel verwenden, vor 1. Waschen 24 Std. warten  Wäschetrockner: nein  Dieses Produkt ist nicht chemisch reinigungsbeständig.  Beachten Sie die vorgegebene Pflegeanleitung des Textils.

**Lagerung:** Lagern Sie die Rolle senkrecht, in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei ca. 18 bis 26°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt bis zu 24 Monate.

**Wichtige Hinweise:** Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der textilen Materialien, der vielfältigen Einflüsse beim Transfer und den unterschiedlichen Wasch- und Reinigungsbedingungen bezieht sich die Produkthaftung nur auf das unverarbeitete Material. Führen Sie daher eine Eignungsprüfung am Originaltextil durch, bevor Sie in Produktion gehen und stellen Sie sicher, dass das Produkt dauerhaft am Textil verankert ist. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben. Beachten Sie unser Hinweisblatt mit allgemeinen Verpressungs-Tipps!  
 Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.

Version Oktober 2021