

# COLORPRINT® EXTRA

## SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PVC	150 µ	nicht rückklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU

## VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Nylon, Polyester, beschichtete Textilien, Leder	45°	70 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	165°C (329°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen
- Wir empfehlen nach dem Bedrucken, das Material für 12 Stunden trocknen zu lassen, bevor das TTD aufgebracht wird
- Mit Hilfe von TTD Easy den Druck vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Das TTD Easy warm entfernen

### HIGHLIGHTS

- Lebhaftere Farben
- Übertragbar auf "schwierige" Stoffe (Nylon, TNT, Leder)

**ACHTUNG:** aufgrund der Vielzahl an Tinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs- dauer	Lagerungs- temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	NEIN	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Für eventuelle Rückfragen ,kontaktieren Sie uns bitte unter: [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

