









## FL554 PRINTFLOCK – Premium Plus Sublimation

Hochwertige, bedruckbare Polyester-Flockfolie mit Veloursoberfläche, 400µm, mit Heißschmelzkleber und einem Papierträger.

Der FL554 besitzt eine angenehme Veloursoberfläche, ist leicht dehnbar und überzeugt durch ein schönes Druckergebnis.

Hinweise	Angaben
Bedruckbar mit	Sublimationstinten
Geeignet für	Baumwolle, Polyester/Baumwoll-Mischgewebe, Polyester Nicht für Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung geeignet.
Sublimationstransfer	Bedrucken des Sublimationspapiers mit Sublimationstinte (spiegelverkehrt)  Sublimationspapier auf den Flock legen und bei 190 - 210° C ca. 30 – 40 sek. bei niedrigen bis mittlerem Druck mittels Transferpresse übertragen.  ⚠ Nach dem Bedruckungsvorgang sollte eine Abkühlzeit von mind. 4 Stunden eingehalten werden, damit sich der Polyesterflock vom Papierträger leicht entfernen lässt.
Verarbeitungshinweise	 160° - 170° C  15 – 17 sek.  Niedriger bis mittlerer Druck  Überprüfen Sie, ob die Flockfolie fest am Textil verankert ist (Fingernagelprobe).
Wasch- & Pflegehinweise	 maximal 60°C, Textil auf links gewendet, nur Color- und Feinwaschmittel verwenden  Bügeln: auf links gewendet  Nicht Wäschetrockner geeignet  Beachten Sie die vorgegebene Pflegeanleitung des Textils.

**Lagerung:** Lagern Sie die Rolle senkrecht, in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei ca. 15 bis 25°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.

**Wichtige Hinweise:** Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der textilen Materialien, der vielfältigen Einflüsse beim Transfer und den unterschiedlichen Wasch- und Reinigungsbedingungen bezieht sich die Produkthaftung nur auf das unverarbeitete Material. Führen Sie daher eine Eignungsprüfung am Originaltextil durch, bevor Sie in Produktion gehen und stellen Sie sicher, dass das Produkt dauerhaft am Textil verankert ist. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben. Beachten Sie unser Hinweisblatt mit allgemeinen Verpressungs-Tipps!  
Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.

Version Oktober 2014.