

SBFL02 Frontlit-Banner matt, 440g

- Beschreibung:** PVC-laminiertes Polyester-Banner, 440g.
- Anwendung:** Für die kurzfristige Banner-Werbung im Innen- und Außenbereich.
- Tinten und Drucker:** Universell einsetzbar für Drucker mit Solvent-Tinte, Eco-Solvent-Tinte und Latex-Tinte.
- Bedruckung:** Die Druckseite befindet sich außen. Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2 Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Sorgen Sie für eine staubfreie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen.
- Laminierung:** Geeignet zur Flüssig-Lamination mit geeigneten Flüssig-Laminaten. Achten Sie darauf, dass der Druck gut ausgedampft ist, bevor Sie laminieren (ca. 48 Stunden bei offen liegender Folie).
- Verschweißung:** Das Frontlit kann mit Hochfrequenz oder Heißluft verschweißt werden. Achten Sie beim Heißluft-Schweißen auf die genaue Temperatur-Abstimmung und eine genügende Überlappung oder vernähen Sie das Material mit reißfestem Garn.
- Lagerung:** Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 40 bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und 18 bis 25°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate.

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Methode
Trägergewebe	Polyester	DIN EN ISO 2060
Flächengewicht	ca. 440 g/m ²	+/- 10 g/m ²
Gewebegewicht	Ca. 65 g/m ²	
Trägerkonstruktion	18 x 12/inch ²	
Klebkraft Laminatoberfläche	60 N /5cm	DIN 53357
Reißfestigkeit	Warp 590 x Weft 650 N/5cm	DIN 53354
Weiterreißfestigkeit	Warp 100 x Weft 120 N/5cm	DIN 53354
Brandbeständigkeit	B2	DIN 4102-B2

Sicherheitsbestimmungen:

REACH	Folgender Stoff ist in Konzentrationen über 0,1 Massen% enthalten : 14,77% Bis(2-ethyl/hexyl))phtalat (DEHP)
RoHS	Das Produkt ist in Übereinstimmung mit der RoHS-Verordnung 2002/95/EC

Hinweise:

Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version August 2020.