<u>ALPHASET</u>

SV520 Selbstklebende PVC-Folie glänzend, 75µm

Beschreibung: Selbstklebende, weiß glänzende polymer kalandrierte PVC-Folie 75µm mit einem

transparenten permanenten Solvent-Acrylat-Kleber.

Anwendung: Für die mittelfristige Innen- und Außenwerbung auf flachen und leicht gewölbten Unter-

gründen.

Tinten und Drucker: Für Drucksysteme mit Solvent-Tinte, Eco-Solvent-Tinte, UV-Tinte, Latex-Tinte.

Bedruckung: Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2

Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Die Druckseite befindet sich außen. Sorgen Sie

für eine staubfeie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der

Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen.

Laminierung: Geeignet zur Kaltlamination bis 60°C. Achten Sie darauf, dass der Druck gut ausge-

dampft ist, bevor Sie laminieren (ca. 48 Stunden bei offen liegender Folie). Verwenden

Sie ein polymeres Laminat oder ein Laminat mit gleichen technischen Daten.

Zur Verklebung auf festen, glatten Oberflächen geeignet. Stellen Sie sicher, dass der Verklebung:

> Untergrund frei von Schmutz, Fett, Silikon und ähnlichem ist, die Montage-Temperatur eingehalten wird und der Druck gut ausgedampft ist (ca. 48 Stunden bei offen liegender Folie). Führen Sie bei lackierten und strukturierten Oberflächen Verklebetests durch,

um die Materialeignung zu überprüfen.

Lagerung: Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen

> und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 20 bis 25°C Raumtemperatur. Die Lagerfähigkeit

beträgt 24 Monate.

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Methode
Dicke:	~ 75µm (+/- 5%)	ISO 4593
Abdeckpapier	Doppelseitig PE-beschichtetes Silikonpapier 145g/m²	
Klebstoff	Lösemittelbasierter Acrylatkleber, permanent	
Klebkraft	7,5 N/ cm	Finat FTM1 (nach 24 Stunden auf Stahl)
Reißfestigkeit	> 20 MPa (md/cd)	DIN EN ISO 527
Reißdehnung	> 160 % md, > 180 % cd	DIN EN ISO 527
Außengebrauch unbedruckt	7 Jahre	Bei vertikaler Verklebung, mitteleuropäischem Klima
Temperaturbereich bei Montage	+ 10°C bis + 40°C	
Temperaturbereich für Einsatzdauer	- 40°C bis + 80°C	

Sicherheitsdatenblatt: Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien, die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der

Datenblatt

ALPHASET

Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen oder nationalen Behörden zu entsorgen.

Hinweis:

Bitte prüfen Sie aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren mittels eigener Tests die Eignung des Materials für Ihre Anwendung. Haltbarkeitsangaben können durch UV-Strahlung, Luftfeuchtigkeit und Umweltverschmutzung verringert werden. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten. Beachten Sie bitte auch die Hinweise der Druckerhersteller. Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material und basieren auf Herstellerangaben, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Es gelten die AGB der Firma Alphaset. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version 10/2025 MR