

MACal® Glass Decor 700

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die MACal Glass Decor 700 Serie umfasst transluzente Polymer-Vinylfolien, die mit einem langlebigen, permanenten Klebstoff auf Acrylatbasis von hoher Klebkraft beschichtet sind. Geschützt wird das Produkt durch ein hochwertiges Trägermaterial, glatt-silikonisiert oder mit Bubble-Free (BF) Technik.

Obermaterial:

80 µm starke, matt-transluzente, Polymer-stabilisierte Vinylfolie, Cadmium-frei.

Klebstoff:

Glatt: Hochwertiger Klebstoff auf Lösemittel-Acrylatbasis, von hoher Klebkraft und außergewöhnlich langlebig.

BE: Mikrogeprägter, repositionierbarer, transparenter Klebstoff auf Lösemittel-Acrylatbasis

Trägermaterial:

Glatt: Sehr stabiles weißes Kraftpapier, 135g/m², mit rotem Rückseitendruck.

BE: Besonders stabiles, weißes, mikrogeprägtes Papier mit PE-Beschichtung, 145 g/m², mit blauem Rückseitendruck.

EMPFOHLENE VERWENDUNGSBEREICHE

Fenster- und Glasgestaltungen mit Ätz-, Milchglas- oder Sandstrahl-Effekt.

Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

VERARBEITUNG

Siebdruckverfahren

Produkte der MACal Glass Decor 700 Serie können im Siebdruck verarbeitet werden.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten für Siebdruckfarben, um sich bezüglich der passenden Siebdruckfarben beraten zu lassen.

Computerschnitt

Sauberes, schnelles und problemloses Schneiden auf den meisten Plottern.

Auf eine korrekte Einstellung der Schnitttiefe muss geachtet werden. Wird zu tief geschnitten, kann das Papier einreißen und sich mit dem Klebstoff ablösen, wenn die Vinylfolie mit einem Application Tape vom Träger abgezogen wird.

Wenn Sie das BF Produkt verwenden, raten wir davon ab, kleine Buchstaben zuzuschneiden.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von 15 bis 25° C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Verklebung

Die Übertragung und Verklebung von Schriften, Logos und Dekoren aus MACal Glass Decor 700 wird mit dem MACtransfer Application Tape erleichtert. .

Um ein schönes, gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten, sollte das glatte GlassDecor 700 nass und das BF Produkt trocken verklebt werden.

Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien

Beständig gegen die meisten Öle und Fette, Benzin, fetthaltige Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (Normalwerte)

Obermaterial, 23°C	Average values	Test method
Zugfestigkeit (N/15mm)	> 28	DIN ISO 527-3
Reißdehnung (%)	> 150	

Thickness	Plain	BF	
Folie und Klebstoff(µm)	115	110	ISO 534

Klebstoff,, 23°C (N/25 mm)

Schälfestigkeit 180° auf rostfreiem Stahl

20 Min. Verbleib	14	16	FTM 1
24 Stunden Verbleib	17	17	
1 Woche Verbleib	19	20	

Dimensionsstabilität

Schrumpf (48 Stunden bei 70° C on aluminium)	Max. 0.3 mm	FTM 14
--	-------------	--------

Temperaturbereiche

Verklebung	10 bis 40°C	15 bis 40°C
Endanwendung	- 40°C bis + 90°C	

Entflammbarkeit

Auf Aluminium aufgebrachtes Teststück	selbstverlöschend	ISO 3795
---------------------------------------	-------------------	----------

ERWARTETE HALTBARKEIT

Mitteleuropa (Zone 1)

Die zu erwartende Haltbarkeit des unverarbeiteten Produkts beträgt bei vertikaler Verklebung im Außenbereich in Mitteleuropa (Zone 1) bis zu 5 Jahre. Diese Daten basieren auf Erfahrungen mit tatsächlichen Anwendungen und auf künstlichen Alterungstests gemäß ISO 4892-3.

Hinweis: Ist die Folie extremen Temperaturen und/oder besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt, wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in großer Höhe sowie für horizontal und nach Süden verklebte Folien.

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu physikalischen und chemischen Eigenschaften und Werten basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten; daraus lässt sich jedoch keine Gewährleistung ableiten. Sie sollen nur der Information dienen; es besteht keine Garantie für die Richtigkeit und es lässt sich daraus keine Gewährleistung ableiten. Vor dem Einsatz sollten Einkäufer die Eignung dieses Materials für ihre spezifische Nutzung unabhängig feststellen. Sämtliche technische Daten können variieren. Im Falle von Mehrdeutigkeit oder Unterschieden zwischen der englischen und den fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maßgeblich.

Haftungsausschluss und Gewährleistung: Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.